

NAZWA:	68X - 0011 BEZBARWNY LAKIER WACO-CRYL DO SCHODÓW
PRZEZNACZENIE:	Lakierowanie powierzchni drewnianych i drewnianopochodnych przeznaczonych głównie na schody i parkiety. Można nim lakierować również stoły, drzwi pokojowe, meble do siedzenia. Można nim wykańczać wnętrza, urządzenia sklepowe, szpitalne i hotelowe. Powierzchnia lakierowa wykazuje dobrą odporność wodoodporność oraz odporność na działanie gorącej wody i pary wodnej, dzięki czemu może być używany również w kuchniach i urządzeniach łazienkowych. Powłoka lakierowa wykazuje doskonałą odporność na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Ten typ lakieru zapewnia obróbkę powierzchni przy zamkniętych lub półzamkniętych porach. Lakier można nanosić na wszystkie gatunki drewna. Lakier poliuretanowy na bazie funkcjonalnej żywicy akrylowej. Produkt nie zawiera formaldehydu, środków owadobójczych i metali ciężkich.
NANOSZENIE:	Produkt przeznaczony do nanoszenia pistoletem natryskowym lub polewarką. Do lakieru dodaje się 10% utwardzacza WACO-CRYL 600-0626 (stosunek 10:1, czyli na 1 litr lakieru dodaje się 0,1 litra utwardzacza). Do mieszanki dodawać 10-20% rozcieńczalnika. Normalna ilość nanoszenia wynosi ok. 120 g/m kw. Gruntowane powierzchnie można szlifować po ok. 2 godzinach. Pyłosuchość po ok. 30-40 minutach. Szlifowalność w temperaturze pokojowej po ok. 2 godzinach. Polakierowane elementy można składować w stosy na drugi dzień. Do pakowania używać materiały przepuszczające powietrze.
POLYSKOWOŚĆ:	681-0011 tępy mat (ok. 5 stopni gloss) 683-0011 półmat (ok. 20 stopni gloss) 685-0011 jedwabisty połysk (ok. 45 stopni gloss) 689-0011 połysk (ok. 75 stopni gloss)
NORMY:	DIN 68861 część 1 odporność chemiczna 1 B DIN 68861 część 2 parametry przy ścieraniu 2 D DIN EN 71 część 3 nie zawiera metali ciężkich DIN 53151 przyczepność GT0
CIEŻAR WŁAŚCIWY	0,95 +/- 0,05 kg / litr
LEPKOŚĆ K.F.4:	30 +/- 2 s
POSTAĆ:	ciecz o mętnawym, żółtawym zabarwieniu
OPAKOWANIA:	Lakier: metalowy pojemnik o poj. 30 litrów.

	Utwardzacz: metalowy pojemnik o poj. 3 litrów.
MAGAZYNOWANIE:	W suchym pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy w temperaturze pokojowej. Produkt winien być szczelnie zamknięty. Temperatura magazynowania nie może spaść poniżej 5°C. Nie poddawać działaniu promieni słonecznych.

Przed zastosowaniem produktu, użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego sprawdzenia jego przydatności do stosowanej technologii oraz określonego sposobu użytkowania przed nanoszeniem. W przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt obróbki.

Informacje zawarte w powyższej karcie technicznej zawierają wszelkie informacje zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, odstępstwa lub nieprawidłowe informacje.

Informacje zawarte w karcie technicznej stają się nieaktualne po ukazaniu się nowej karty technicznej. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu upewnienia się, że posiadają Państwo najnowszą wersję karty.