



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle • Beizen • Wachse • Lacke

# Lakier 2K-DD Schodowy

## Informacja techniczna

- Charakterystyka:** Jest to, szybkoschnący lakier dwuskładnikowy na bazie hydroksylowych poliestrów, charakteryzujący się wysoką odpornością na światło. Efekt bez zastrzeżeń zostanie osiągnięty jeżeli będą przestrzegane następujące wskazówki.
- Zakres zastosowań:** Do wartościowego i odpornościowego uszlachetniania drewna do budowy schodów.
- Podłoża:** Suche, czyste, bez żywicy drewno, w przypadku bejcowanego drewna jego powierzchnie muszą być suche i czyste. Nie nadaje się do wybielanych powierzchni.
- Utwardzacz:** **Utwardzacz DD-74**
- Proporcje mieszania:** 1 część lakieru : 1 część utwardzacza
- Technologia:** **Lakier 2K-DD Schodowy** jest наносzony metodą natryskową (powietrze, bez powietrza, mieszanka powietrzna).

Methoda nanoszenia:	<b>Bez powietrza</b>	<b>Mieszanka powietrza</b>	<b>Pistolet bechera</b>
Ciśnienie natrysku:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
Ciśnienie powietrza:	----	1,5 - 2 bar	2,5 - 3,5 bar
Wielkość dyszy:	0,23 - 0,33 mm	0,23 - 0,33 mm	1,8 - 2,0 mm
Lepkość nanoszenia:	ca. 16 s/4 mm	ca. 16 s/4 mm	ca. 16 s/4 mm

Temperatura technologiczna lakieru oraz materiału nośnika nie powinna spaść poniżej +18°C.

Nadaje się do rolowania i malowania pędzlem. po dodaniu opóźniacza  
Nakładanie polewarką wymaga odpowiedniego nastawienia lakieru.

- Rozcieńczanie:** **Lakier 2K-DD Schodowy** wraz z **Utwardzaczem DD-74** daje mieszkankę gotową do natryskiwania. W zależności od metody nanoszenia można rozcieńczyć za pomocą **Rozcieńczalnika DD Nr. 20**. Jako opóźniacz schnięcia należy zastosować **Rozcieńczalnik DD Nr. 25** w maksymalnej ilości do 2%.
- Wydajność:** Około 8 – 10m<sup>2</sup>/l na warstwę (zależy od chłonności drewna i sposobu nanoszenia).  
Ilość nanoszona: około 100 – 120ml/m<sup>2</sup>
- Czas schnięcia:** Po około 1 - 2 godzinach nadaje się do szlifowania i ponownego lakierowania w zależności od ilości naniesionego lakieru i od temperatury otoczenia (20°C / 65% wilgotności względnej powietrza).  
Dotykać można po około 30 minutach.  
Ponowne lakierowanie po 1 godzinie.
- Ważne!** **Zalecamy nałożenie wszystkich warstw w jednym dniu.**

Proszę odwrócić na drugą stronę!

## Nasze doświadczenie – Państwa pewność



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle • Beizen • Wachse • Lacke

# Lakier 2K-DD Schodowy

---

## Informacja techniczna

- Stopień połysku:** półmatowy , satynowo-błyszczący
- Gruntowanie i powlekanie:** **Lakier 2K-DD Schodowy** jest stosowany zarówno jako podkład i jako ostatnia powłoka. Stosowanie specjalnych podkładów nie jest wymagane.
- Czyszczenie urządzeń:** Do czyszczenia narzędzi roboczych nadają się:  
**Zmywacz nr 52 i Płyn do mycia pędzli i urządzeń PUG.**
- Przydatność do składowania:** Składnik I (lakier) przynajmniej 1 rok, a składnik II (utwardzacz) przynajmniej ½ roku w oryginalnie zamkniętym pojemniku.
- Wskazówki specjalne:** Nawet jeżeli lakierowane **Lakier 2K-DD Schodowy** powierzchnie są po krótkim czasie powierzchniowo suche, to wymagana odporność chemiczna i mechaniczna jest osiągana dopiero po czasie 5 – 7 dni (20°C / 65% wilgotności względnej powietrza).
- Proszę pamiętać:** Produkt i wskazówki zawarte w niniejszym arkuszu Informacji Technicznej odpowiadają dzisiejszemu stanowi nauki i techniki. Niniejszy arkusz nie stanowi żadnego zabezpieczenia w sensie prawnym i nie zwalnia użytkownika stosującego produkt, ze względu na liczne wpływy, od własnego wykonania kontroli i prób przed użyciem. Podczas mieszania obcych wyrobów z naszymi i przy jednoczesnym nanoszeniu obcych produktów nie możemy ponosić odpowiedzialności gwarancyjnej za właściwości warstwy wierzchniej powierzchni bejcowanych i/lub lakierowanych. Podczas nanoszenia naszych produktów należy przestrzegać przepisów najmowania odnośnie usług budowlanych (VOB).

---

## Nasze doświadczenie – Państwa pewność