

- Charakterystyka:** Jest to składnik reagujący wytworzony na bazie poliizocyjanianów z przeznaczeniem do lakierów DD względnie PU. Poprawny wynik zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane następujące wskazówki.
- Zakres zastosowania:** Jest to unikalny utwardzacz do lakieru 2K-DD Schodowego oraz do białego Wypełniacza DD.
- Proporcje mieszania:** Wiążące są proporcje jakie podano na pojemniku z lakierem.
- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym pojemniku można przechowywać do pół roku.
- Wskazówki specjalne:** Utwardzacz jest higroskopijny, przez reakcję z wilgotnością z powietrza może stać się beзуżyteczny. Dlatego po każdym pobieraniu lakieru należy niezwłocznie zamknąć pojemnik.
- Bezpieczeństwo:** Rozp. o mat. nieb.: F = łatwopalny
Zawiera izocyjaniany. Przestrzegać wskazówek producenta.
VbF: A I
ADR/RID: K1.3 Nr 5 b
VBG 23: Przestrzegać przepis o zapobieganiu wypadkom Związku branżowego przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczymi PUR". Poza tym należy przestrzegać Instrukcji technicznej ZH 1/181 Związku branżowego przemysłu chemicznego BG "Praca z materiałami lakierniczymi PUR".
- Proszę pamiętać:** Wyrób i wskazówki zawarte w niniejszych instrukcjach technicznych odpowiadają dzisiejszemu stanowi nauki i techniki. Instrukcje te nie stanowią zabezpieczenia w myśl prawa i nie zwalniają użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób przed zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, że istnieje duża ilość czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypadku mieszania obcych produktów z naszymi, albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych produktów nie możemy przejmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i / lub po lakierowaniu.