



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle • Beizen • Wachse • Lacke

Lakier DuoCryl Profi

Informacja techniczna

- Charakterystyka:** Lakier DuoCryl Profi jest to bezaromatowy, szybkoschnący dwuskładnikowy lakier na bazie żywicy poliakrylowej posiadający dobrą odporność na działanie światła. Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki.
- Zakres zastosowania:** Lakier DuoCryl Profi nadaje się do uodporniającego uszlachetniania drewna stosowanego w całym zakresie budowy mebli i obiektów. Nadaje się również do schodów.
- Podłoże:** Podłożem może być suche, czyste, pozbawione żywicy drewno. Jeżeli drewno było już bejcowane, to jego powierzchnie powinny być czyste i poprawnie wysuszone. Nadaje się również do rozjaśnianego drewna.
- Utwardzacz:** Utwardzacz DuoCryl
- Proporcje mieszania:** 10 części lakieru : 1 części utwardzacza
- Przydatność do stosowania:** Dopuszczalny czas stosowania: maksymalnie 24 godziny przy 20°C / 65% wilgotności względnej powietrza.
- Nanoszenie:** Lakier DuoCryl Profi jest наносzony metodą natryskową (powietrze, Airless, Airmix).

Metoda nanoszenia:	Bez powietrza	Mieszanka powietrza	Pistolet bechera
Ciśnienie natrysku:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
Ciśnienie powietrza:	----	1,5 - 2 bar	2,5 - 3,5 bar
Wielkość dyszy:	0,23 - 0,33 mm	0,23 - 0,33 mm	1,8 - 2,0 mm
Lepkość nanoszenia:	ca. 18 s/4 mm	ca. 18 s/4 mm	ca. 18 s/4 mm

Temperatura nanoszenia nie może spaść poniżej +18°C, co dotyczy również materiału nośnika. Nie nadaje się do nanoszenia wałkiem i pędzlem. W przypadku nanoszenia na maszynie polewającej muszą zostać wykonane odpowiednie nastawienia.

- Rozcieńczanie:** Lakier DuoCryl Profi wraz z Utwardzaczem DuoCryl daje mieszkankę gotową do nanoszenia metodą natrysku. W zależności od metody nanoszenia i potrzeby można rozcieńczyć Rozcieńczalnikiem DD Nr. 20. Jako opóźniacza schnięcia można dodać Rozcieńczalnik DD Nr. 25 (maksymalnie 2%).
- Wydajność:** Około 7 - 8m²/l na warstwę (w zależności od chłonności drewna i metody nanoszenia). Nanoszona ilość: około 120 – 140ml/m².

Proszę odwrócić na drugą stronę!

Nasze doświadczenie – Państwa pewność



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle • Beizen • Wachse • Lacke

Lakier DuoCryl Profi

Informacja techniczna

Czas schnięcia:	Zależy od metody nanoszenia i naniesionej ilości, suszyć w temperaturze otoczenia (20°C / 65 % wilgotności względnej powietrza). Można dotykać po 30 minutach. Można szlifować i nakładać kolejną warstwę po 2 godzinach.
Stopień połysku:	3 = satynowy błyszczący; 34 = satynowy mat; 4 = półmat, 45 = matowy
Gruntowanie i kolejne powłoki:	Lakier DuoCryl Profi jest stosowany zarówno jako podkład i jako powłoka zewnętrzna. W przypadku bardziej obciążonych powierzchni można, po wykonaniu szlifowania pośredniego, nanieść trzecią warstwę Lakieru DuoCryl Profi .
Wskazówki specjalne:	Sprawdzony według normy niemieckiej DIN 4102-B1 Trudnopalność.
Proszę pamiętać:	Wyrób i wskazówki zawarte w niniejszej Instrukcji Technicznej odpowiadają dzisiejszemu stanowi nauki i techniki. Instrukcja ta nie stanowi zabezpieczenia w myśl prawa i nie zwalniają użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób przed zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, że istnieje duża ilość czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypadku mieszania obcych produktów z naszymi, albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych produktów nie możemy przejmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu. Podczas stosowania naszych produktów należy przestrzegać Zasad zlecania i wykonywania prac budowlanych (VOB).

Nasze doświadczenie – Państwa pewność