

NAZWA:	877FB401V BIAŁY, GRUBOKRYJĄCY PODKŁAD CHEMOUTWARDZALNY, POLIURETANOWY
PRZEZNACZENIE:	Dwuskładnikowy podkład o doskonałym wypełnieniu i stopniu krycia. Zalecany również do nanoszenia w pionie, albowiem posiada dobre właściwości wertykalne. Szybko schnie i łatwo się szlifuje. Przeznaczony na meble i inne wyroby użytkowane wewnątrz pomieszczeń. Stosowany na MDF oraz drewno. Podkład można stosować również jako farbę białą nawierzchniową mat (połyskowość ok. 10 stopni gloss) w przypadku zastosowania utwardzacza o symbolu 877C411A (przeciwzółknieniowy).
NANOSZENIE:	Produkt przeznaczony do nanoszenia pistoletem natryskowym. PODŁOŻE: Płyty MDF oraz drewno wszystkich gatunków. Powierzchnia przed nakładaniem podkładu powinna być dokładnie odpylona i oczyszczona. Korzystnie jest wykonać szlifowanie papierem 180. W niektórych przypadkach (np. drewno egzotyczne) może się okazać konieczne zastosowanie odpowiedniego izolantu.
UTWARDZACZ:	UTWARDZACZ: 877C401 w ilości 36% wagowych lub 50% objętościowych, jeżeli stosowany jako podkład; UTWARDZACZ: 877C411A w ilości 36% wagowych lub 50% objętościowych, jeżeli stosowany jako nawierzchnia.
ROZCIEŃCZALNIK:	Do mieszanki podkładu i utwardzacza należy dodawać 10-20% rozcieńczalnika 877D1. UWAGA: Przed przygotowaniem mieszanki produkt należy dokładnie wymieszać, aby na dnie pojemnika nie pozostał żaden osad.
ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI:	ok. 3 godzin w temperaturze 20° C
SPOSÓB NANOSZENIA:	Natrysk; naniesienie przy jednej warstwie: 140 –160 g/m ²
WARUNKI NANOSZENIA I SUSZENIA:	Temperatura: 15-25° C Wilgotność powietrza: 50 - 70%
UWAGI:	Natrysk wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować rękawice ochronne i nie wdychać oparów
ILOŚĆ WARSTW:	2 – 3 w odstępie 30-60 minut bez szlifowania. Jeżeli czas jest dłuższy (5-6) należy stosować szlifowanie międzywarstwowe papierem

	ściernym P 220 - P240.
STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: (1400 g.m kw w 25 stop. C i wilgotności 55%)	pyłosuchość: po 30 min. na dotyk: po 1 godzinie do szlifowania: po 5-6 godzinach do nakładania nawierzchni: po co najmniej 12 godzinach Polakierowane elementy można składować w stosy na drugi dzień. Do pakowania używać materiały przepuszczające powietrze.
WYKOŃCZENIE:	Do wykańczania powierzchni można stosować lakiery i farby nawierzchniowe poliuretanowe lub nitrocelulozowe. Wcześniej podkład winien być właściwie wyschnięty (po 12 godzinach) i przeszlifowany papierem ściernym: 280-360-400. Dłuższy czas schnięcia jest wymagany szczególnie przy lakierach i farbách o wysokiej połyskowości.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:	- postać: biała, gęsta ciecz - zawartość substancji nietlotnych: BP333.77.1000 75 ± 2 % HP900.00.0000 30 ± 1 % - gęstość w 20 stopniach C: BP333.77.1000 1,500 ± 0,03 G/ML HP900.00.0000 0,975 ± 0,03 G/ML - lepkość Broocfielda (R4/20 min.-1/20°C): 5000 ± 500 mPa·s - czas wypływu z KF4 mieszanki w 20°C: 27 ± 5 s - czas przydatności do użycia w 20°C i szczelnie zamkniętym pojemniku: 12 miesięcy
OPAKOWANIA:	PODKŁAD: metalowy pojemnik na ogół w opakowaniu o poj. ok. 21 litrów (25 kg). Podkład jest konfekcjonowany również w metalowych opakowaniach: 1,5 kg (1 ltr), 4,5 kg (3 ltr), 7,5 kg (5 ltr) i 15 kg (10 ltr). UTWARDZACZ: metalowy kanister o pojemności 8,5 litrów. Konfekcjonowany jest również w mniejsze opakowania.
MAGAZYNOWANIE:	W suchym pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy w temperaturze pokojowej. Produkt winien być szczelnie zamknięty. Temperatura magazynowania nie może spaść poniżej 5°C. Nie poddawać działaniu promieni słonecznych.

Przed zastosowaniem produktu, użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego sprawdzenia jego przydatności do stosowanej technologii oraz określonego sposobu użytkowania przed nanoszeniem. W przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt obróbki.

Informacje zawarte w powyższej karcie technicznej zawierają wszelkie informacje zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, oświadczenia lub nieprawidłowe informacje. Informacje zawarte w karcie technicznej stają się nieaktualne po ukazaniu się nowej karty technicznej. Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.